

EVERGEL®

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

Evergel®

Produkt jest elastyczną, nanoporowatą matą izolacyjną aerożelową stworzoną, aby spełnić wysokie wymagania zastosowań przemysłowych, komercyjnych oraz budowlanych.

Unikalne właściwości Evergel – bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda=0,018$ W/mK, wyjątkowa elastyczność, odporność na nacisk, hydrofobowość, paroprzepuszczalność, ogniochronność oraz łatwość cięcia i montażu – sprawiają, że jest to materiał niezbędny dla osób poszukujących najlepszej jakości w ochronie termicznej.

Stosując opatentowaną technologię, izolacja łączy aerożel krzemionkowy z wzmacniającymi włóknami, aby dać najlepszą sprawność termiczną w łatwym w użyciu i bezpiecznym dla środowiska produkcie.

Udowodniono, że aerożel jest skutecznym izolatorem w przemyśle budowlanym, chemicznym, energetycznym, petrochemicznym oraz innych dziedzinach wymagających maksymalnej ochrony termicznej na małej przestrzeni i przy ograniczeniach wagowych.



Właściwości fizyczne materiału

Temperatura stosowania	do 675°C
Grubość	6, 13 mm
Przewodność cieplna	0,018 W/mK
Klasyfikacja ogniowa	A2-s1,d0
Kolor materiału	Biały
Przepuszczalność pary	$\mu\sim 4,8$
Hydrofobowość	TAK
Szerokość rolki	1500 mm



ściany
wewnętrzne



tarasy



przemysł



ściany
zewewnętrzne



balkony



zbiorniki



mostki termiczne



remonty



energetyka

Zalety maty Evergel:

Wykorzystywany w przemyśle ciepłowniczym, chemicznym, petrochemicznym, wydobywczym – gdzie temperatura medium nie przekracza 675 °C jako izolator rurociągów przesyłowych, zbiorników, turbin, armatury w instalacjach przemysłowych, wykorzystywany w osłona dedykowanych dla przemysłu

Wykorzystywany w budownictwie w szczególności do budynków zabytkowych gdzie istnieje możliwość termomodernizacji tylko od środka budynku jak również do nowoczesnych projektów architektonicznych

Najwyższa wydajność termiczna – 2 do 5 razy większa wydajność termiczna niż konkurencyjne izolacje termiczne

Zmniejszona grubość i profil – stała odporność termiczna na całej powierzchni przy minimalnej grubości

Mniejszy nakład czasu pracy przy instalacji – materiał łatwy do cięcia i dopasowania do krzywizn, trudnodostępnych miejsc

Ogniochronny – dzięki parametrom ogniowym idealny do stosowania w wysokim budownictwie od zewnątrz oraz w instalacjach przemysłowych

Hydrofobowy i oddychający – materiał odpycha ciekłą wodę ale pozwala przedostać się parze wodnej nie kumulując jej wewnątrz materiału, zapobiega korozji pod izolacją

Bezpieczny dla środowiska – odpady można składować na wysypisku, nie zawiera włókien groźnych dla układu oddechowego



KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

Mata Evergel®

Właściwości	Wartość	Metoda pomiaru
Grubość, mm	5, 6, 10, 13	
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ , badany w 10°C, W/mK	0,018	EN 12667
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ	4,8	EN 12086
Maksymalna temperatura stosowania	675°C	EN 14706
Klasa reakcji na ogień	A2-s1, d0	EN 13501
Stabilność wymiarów w określonych warunkach termiczno-wilgotnościowych (+ 70 ° C i 90%)	± 10%	EN 1604
Wytrzymałość na rozciąganie, kPa - przez włókna - wzdłuż włókien	≥ 300 ≥ 1000	EN 1798
Względne rozciągnięcie przy zerwaniu, %: - poprzecznie do włókien - wzdłuż włókien	≥ 19 ≥ 23	EN 1798
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ , W/mK w°C: - 10 °C - 100 °C - 200 °C - 300 °C - 400 °C - 500 °C - 600 °C - 675 °C	0,018 0,020 0,024 0,032 0,041 0,062 0,087 0,098	EN 12667

PAKOWANIE

Standardowo kocyk dostarczany jest w rolkach o następujących wymiarach:

- szerokość 150 cm
- długość: około 24 m
- średnica rolki: 62 cm
- waga: 80 kg
- m2 na rolkę: 37

Maty Evergel® mogą być cięte przy użyciu konwencjonalnych narzędzi do cięcia, w tym nożyc, nożyc i nożyków. Podczas posługiwania się materiałem zaleca się noszenie rękawic, okularów ochronnych i maski przeciwpyłowej. Zobacz SDS, aby uzyskać pełne informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa.



Izolacje Termiczne

IZOMAT Andrzej Mickiewicz
POLSKA, 89-300 Wyrzysk,
ul. Staszica 14 // ul. Leśna 28 (biuro handlowe)
NIP: PL 7641742638, REGON: 570106620
Tel.: 67 2867274, mob: 695643483, Fax: 67 3482774
E-mail: biuro@izomat.net // E-mail: andrzej.mickiewicz@gmail.com,
<http://www.izomat.net> // <http://www.izomat.polfirms.pl>