

ELYCOLD STANDARD



Lśniący



Satyna

BRAK KARTY BAC PRODUKT ARKUSZ

Laminaty Elycold mają proces polimeryzacji w temperaturze otoczenia. Efektem jest **idealna płaskość**, która jest nieodzowną cechą przy produkcji **bardzo wysokiej jakości paneli o bardzo dobrej estetyce**.

Doskonałą stabilność wymiarową laminatów Elycold gwarantuje zastosowanie maty z włókna szklanego **OBCIANA STRAND MAT**, którą można łączyć ze wzmocnieniem **WOVEN ROVING** w celu dalszej poprawy właściwości mechanicznych laminatu.

		ELYCOLD		ELYCOLD	
Dane techniczne		Tylko Mat		Mata + tkane niedoprzędy	
Grubość (1)(2)	mm	1,60	2,00	1,50	1,90
Wzmocnienie szklane (1)	g / m ²	600	900	375/300	600/300
Gęstość (1)	g / cm ³	1,41	1,50	1,47	1,47
Waga (1)	g / m ²	2250	3000	2200	2800
Zawartość szkła (1)	%	27	30	30	31
Twardość	Barcoli	40/45	40/45	40/45	40/45
Wytrzymałość na rozciąganie	Długo. Mpa	89	95	120	120
	Trasv. Mpa	80	86	111	111
Moduł rozciągania	Długo. Mpa	7200	7500	7900	8300
	Trasv. Mpa	6400	7100	7500	7900

(1) Metoda firmy

(2) Średnia wartość

WYMIARY ROLKI

- Grubości od 1,0 do 3,6 mm
- Szerokości do 3,4 m
- Długość 60 m

POŚCIEL

- Na żądanie

CECHY PRODUKTU

- W różnych kolorach: RAL, NCS, inne kolory na zamówienie
- Folia ryflowana, szlifowana mechanicznie, szorstka lub gładka
- Z folią ochronną lub bez
- Z niedoprzędem tkanym lub bez
- Z żelkotem lub bez