

# ELYPLAN STD



*Lśniący*



*Satyna*

**BRAK KARTY BAC PRODUKT ARKUSZ**

Ta wersja wykorzystuje szkło ROVING jako główne wzmocnienie laminatu kompozytowego. Jest zwykle używany do zastosowań, w których estetyka nie jest tak ważna jak stosunek jakości do ceny. Może być wykonany z lub bez ochrony żelkotowej oraz ze wzmocnieniem WOVEN ROVING w celu zwiększenia jego właściwości mechanicznych.

Dostępne we wszystkich grubościach, a także w **NIE BAC** wersji

		ELYPLAN BEZ ŻEL		ELYPLAN ŻEL	
Dane techniczne		Tylko wędrowanie		Tylko wędrowanie	
Grubość (1)	mm	1,00	1,50	1,50	2,00
Gęstość (1)	g / cm <sup>3</sup>	1,40	1,40	1,40	1,40
Waga (1)	g / m <sup>2</sup>	1400	2100	2100	2800
Zawartość szkła (1)	%	27,0	27,0	25,0	26,0
Twardość	Barcoli	40/45	40/45	40/45	40/45
Wytrzymałość na rozciąganie	Długo. Mpa	80	95	81	89
	Trasv. Mpa	70	88	75	80
Moduł rozciągania	Długo. Mpa	7240	7560	6480	6750

	Trasv. Mpa	6400	6720	5760	6390
--	------------	------	------	------	------

(1) Metoda firmy

## ROWING TKANY ELYPLAN

		ELYPLAN BEZ ŻEL		ELYPLAN ŻEL	
Dane techniczne		Włókno tkane		Włókno tkane	
Grubość (1)	mm	1,50	2,00	1,50	2,00
Gęstość (1)	g / cm <sup>3</sup>	1,50	1,50	1,50	1,50
Waga (1)	g / m <sup>2</sup>	2250	3000	2250	3000
Zawartość szkła (1)	%	36	33	33	32
Twardość	Barcoli	40/45	40/45	40/45	40/45
Wytrzymałość na rozciąganie	Długo. Mpa	130	128	113	114
	Trasv. Mpa	129	126	112	113
Moduł rozciągania	Długo. Mpa	8800	8800	7500	7950
	Trasv. Mpa	8400	8700	7150	7550

(1) Metoda firmy

## WYMIARY ROLKI

- Grubości: od 0,8 do 3,0 mm
- Szerokości: do 3,2 m
- Długość: na życzenie

## POŚCIEL

- Na żądanie

## CECHY PRODUKTU

- W różnych kolorach: RAL, NCS, inne kolory na zamówienie
- Gładka, obróbka Corona, szlifowana mechanicznie, ryflowana folia
- Z folią ochronną lub bez
- Z niedoprzędem tkanym lub bez
- Z żelkotem lub bez