



Właściwości:	Wartości / Klasy:		
<p>Opis płyty:</p> <p>Płyty izolacyjne termPIR® ETX składają się z rdzenia termoizolacyjnego ze sztywnej pianki PIR. Płyty zabezpieczone są obustronnie okładziną gazoprzepuszczalną z welonu szklanego (ETX).</p> <p>D Badania właściwości cieplnych: ITB D Klasyfikacje ogniowe: ICiMB D Znak jakości i certyfikat Keymark D Certyfikat dla systemu ETICS D Certyfikaty systemów ISO 9001, ISO 14001 D Zgodność z EN 13165+A2 oraz EN 13172 D Dopuszczono do obrotu na terenie UE</p> <p>D Oznakowanie dla parametrów z DoP:</p> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;">    </div> <p>021-IMBIGS-001 16, 1488 1454</p>	<p>Green architecture </p> 		
<p>Wizualizacja płyt z dostępnymi frezami:</p>			
<p>Dostępne frezy:</p>	FIT (frez płaski)	LAP (frez schodkowy)	TAG (pióro-wpust)
<p>Informacje o bezpieczeństwie produktu:</p>	<p>Informacje o substancjach zawartych w wyrobie, o których mowa w art. 31 oraz 33 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH): Nie dotyczy.</p>		
<p>Instrukcje:</p>	<p>Płyty montować w jednej lub kilku warstwach systemem „na miankę”. Płyty powinny szczelnie przylegać do siebie nawzajem. Zapewnić stabilność podłoża. Montować mechanicznie za pomocą wkrętów, podwieszać lub kleić - w zależności od rodzaju podłoża i typu hydroizolacji. Zabezpieczyć przed przeciągnięciem wkrętów przez płytę. Zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych. Płyty nie są elementem nośnym. Dla systemu elwacyjnego ETICS, płyty należy montować nie wcześniej niż po 1 m-cu od daty wyprodukowania zawartej na etykiecie. Dodatkowe informacje zawarte są w Katalogu Technicznym dostępnym na stronie www.gor-stal.pl, tempir.eu oraz w Wytycznych do wykonania ocieplenia ETICS - System termPIR®.</p>		
Budynki:	Zastosowanie płyt w energooszczędnych budynkach:		
D jednorodzinne, wielorodzinne	D dachy skośne w układzie nakrokwiowym		
D jednorodzinne	D dachy skośne w układzie podkrokwiowym		
D mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	D dachy płaskie - stropodachy, tarasy - montowane mechanicznie		
D mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	D dachy płaskie - stropodachy, tarasy - system klejony		
D mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	D ściany zewnętrzne trójwarstwowe		
D mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	D ściany zewnętrzne dwuwarstwowe w systemie ETICS		■
D mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	D ściany piwnic i fundamentów		
D mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	D ściany działowe		
D mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	D stropy międzykondygnacyjne		
D mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe	D podłoga na gruncie		
D inwentarskie, przemysłowe	D sufity podwieszane - zmywalne		
D istniejące, zabytkowe, klatki schodowe	D docieplenie ścian od wewnątrz		
D prefabrykowane odporne na korozję betonu	D ściany z prefabrykatów		
<p>Legenda: płyta zalecana do użytków</p>	<p> płyta możliwa do użycia</p>		



Właściwości:		Wartości / Klasy:									
Długość / Szerokość:		2,4 m / 1,2 m; 1,2 m / 1,2 m; 0,6 m / 1,2 m; (minus głębokość frezu) Na zamówienie dostępne również inne długości									
Grubość nominalna:		$d_n = (20 - 250) \text{ mm}$									
Wspł. przewodzenia ciepła, λ_b :		dla ($20 \leq d_n < 80 \text{ mm}$): 0,027 [W/m·K]			dla ($80 \leq d_n < 120 \text{ mm}$): 0,026 [W/m·K]			dla ($120 \leq d_n \leq 250 \text{ mm}$): 0,025 [W/m·K]			
	Wspł. U [W/m ² ·K], wg $U = 1 / (R_e + R_o + R_i)$										
Dla danej grubości nominalnej [mm]:	dla ściany	20	1,10	30	0,78	40	0,61	50	0,49	60	0,42
	dla dachu		1,14		0,80		0,62		0,50		0,42
Opór cieplny: R_o [m ² ·K/W]	dla podłogi	0,70	1,10	1,10	0,78	1,45	0,61	1,85	0,49	2,20	0,42
Dla danej grubości nominalnej [mm]:	dla ściany	70	0,36	80	0,31	90	0,28	100	0,25	110	0,23
	dla dachu		0,37		0,31		0,28		0,25		0,23
Opór cieplny: R_o [m ² ·K/W]	dla podłogi	2,55	0,36	3,05	0,31	3,45	0,28	3,80	0,25	4,20	0,23
Dla danej grubości nominalnej [mm]:	dla ściany	120	0,20	130	0,19	140	0,17	150	0,16	160	0,15
	dla dachu		0,20		0,19		0,17		0,16		0,15
Opór cieplny: R_o [m ² ·K/W]	dla podłogi	4,80	0,20	5,20	0,19	5,60	0,17	6,00	0,16	6,40	0,15
Dla danej grubości nominalnej [mm]:	dla ściany	170	0,14	180	0,14	190	0,13	200	0,12	210	0,12
	dla dachu		0,14		0,14		0,13		0,12		0,12
Opór cieplny: R_o [m ² ·K/W]	dla podłogi	6,80	0,14	7,20	0,14	7,60	0,13	8,00	0,12	8,40	0,12
Dla danej grubości nominalnej [mm]:	dla ściany	220	0,11	230	0,11	240	0,10	250	0,10	-	-
	dla dachu		0,11		0,11		0,10		0,10		-
Opór cieplny: R_o [m ² ·K/W]	dla podłogi	8,80	0,11	9,20	0,11	9,60	0,10	10,00	0,10	-	-
Napężenie ściskające przy 10% odkształceniu, σ_{10} :		dla ($20 \leq d_n < 30 \text{ mm}$): $\geq 120 \text{ kPa}$, CS(10/Y)120					dla ($30 \leq d_n \leq 250 \text{ mm}$): $\geq 150 \text{ kPa}$, CS(10/Y)150				
Rozciąganie prostopadłe do okładziny:		dla ($20 \leq d_n < 50 \text{ mm}$): NPD					dla ($50 \leq d_n \leq 250 \text{ mm}$): $\geq 80 \text{ kPa}$, TR80				
Przenikanie pary wodnej:		$\mu = (90 \div 170)$									
Stabilność wymiarowa:		dla ($20 \leq d_n < 50 \text{ mm}$): DS(70,-)1					dla ($50 \leq d_n \leq 250 \text{ mm}$): DS(-20,-)2 / DS(70,90)3				
Gęstość rdzenia PIR:		30 kg/m ³									
Reakcja na ogień: (dla pojedynczego, niezabudowanego wyrobu)		Klasa E									

Parametry płyty termPIR® ETX w systemie elewacyjnym ETICS (dla płyt o grubości min. 50 mm):

Reakcja na ogień (w zastosowaniu końcowym)	Klasa B-s1,d0
Rozprzestrzeniania ognia	NRO , "wyrób nierozprzestrzeniający ognia"
Certyfikaty	Wyrób posiada Certyfiakt Zgodności wydany na podstawie Europejskiej Oceny Technicznej wg wytycznych ETAG 004