

# SUPER

## WSZECHSTRONNY KLASYK



Rodzina produktów LAMILUX Super obejmuje laminaty poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym z odpowiednio wyważoną zawartością szkła. Ten wszechstronny i uniwersalny produkt jest przeznaczony do najrozmaitszych zakresów stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz zabudów.



## LAMILUX SUPER JEST DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH WARIANTACH

- w grubościach od 0,6 mm do 5,0 mm
- w szerokościach do 3,2 m
- w postaci płyt lub rolek
  - w różnych kolorach: palety RAL, (kolor standardowy RAL 9010, 9016, NCS oraz odcienie dobierane do wymagań klienta)
- z powierzchnią typu metalik lub matową
- z powierzchnią żelkotową dla zapewnienia maksymalnej odporności na promieniowanie UV i oddziaływanie czynników atmosferycznych
- powierzchnia żelkotowa może zostać wzbogacona o efekt antybakteryjny
- z udoskonaloną powierzchnią w celu optycznej redukcji zarysu włókien (plus)
- pozostałe grubości, wymiary oraz kolory na zamówienie
- w różnych wersjach strony wewnętrznej (gładka, koronowana, szorstkowana, delikatnie szorstkowana) na zamówienie

## ZALETY PRODUKTU

- sprawdzony i wszechstronny produkt o wielu możliwościach zastosowań wewnątrz oraz na zewnątrz zabudów

## BRANŻE

- Branża kamperowa
- Branża pojazdów użytkowych
- Branża budowlana
- Medycyna i higiena

## DOSTĘPNE WARIANTY

- z udoskonaloną powierzchnią pod względem optycznym(plus)
- z powierzchnią matową (matt)
- w wariacie odpornym na promieniowanie UV i oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz chemikalia (żelkot)

#### DANE TECHNICZNE LAMILUX SUPER - 1,5 MM

Dane techniczne i mechaniczne właściwości LAMILUX Super, gładka	Metoda badania	
Grubość	In-house	1,5 mm
Waga	In-house	2,050g / m <sup>2</sup>
Szkoła treść wytrzymałości na zginanie	In-house DIN EN ISO 14125	25-27% 180 N / mm <sup>2</sup>
Moduł sprężystości na zginanie od	DIN EN ISO 14125	5550 N / mm <sup>2</sup>
Wytrzymałość na rozciąganie moduł sprężystości	DIN EN ISO 527-4 / 2/2 DIN EN ISO 527-4 / 2/2	50 N / mm <sup>2</sup> 5550 N / mm <sup>2</sup>

- Te dane techniczne są ważne tylko do jakości produktu i grubości podanej w tabeli. Podane wartości są podane dla określonej partii produkcyjnej. Zmiany zastrzeżone.

## ZDJĘCIA ZASTOSOWAŃ

### PRZYKŁADOWE ZAKRESY ZASTOSOWAŃ





IZOMAT Andrzej Mickiewicz  
POLSKA, 89-300 Wyrzysk,  
ul. Staszica 14 // ul. Leśna 28 (biuro handlowe)  
NIP: PL 7641742638, REGON: 570106620  
Tel.: 67 2867274, mob: 695643483, Fax: 67 3482774  
E-mail: [biuro@izomat.net](mailto:biuro@izomat.net) // E-mail: [andrzej.mickiewicz@gmail.com](mailto:andrzej.mickiewicz@gmail.com),  
<http://www.izomat.net> // <http://www.izomat.polfirms.pl>