

## Pianki poliuretanowe wtórnie spieniane Typ R

Symbol	Gęstość pozorna (kg/m <sup>3</sup> )	Twardość min. (N)	Wytrzymałość na rozciąganie min. (kPa)	Wydłużenie przy zerwaniu min. (%)	Odkształcenie trwałe max. (%)
<b>R - 40</b>	40 ± 10%	100	20	60	15
<b>R - 50</b>	50 ± 10%	130	30	60	15
<b>R - 60</b>	60 ± 10%	170	40	60	15
<b>R - 70</b>	70 ± 10%	200	50	60	15
<b>R - 80</b>	80 ± 10%	290	60	60	15
<b>R - 90</b>	90 ± 10%	400	70	60	15
<b>R - 100</b>	100 ± 10%	450	80	60	15
<b>R - 110</b>	110 ± 10%	600	80	60	15
<b>R - 120</b>	120 ± 10%	700	100	60	15
<b>R - 130</b>	130 ± 10%	1000	100	60	15
<b>R - 140</b>	140 ± 10%	1000	120	60	15
<b>R - 160</b>	160 ± 10%	1600	200	60	15
<b>R - 180</b>	180 ± 10%	2000	200	60	15
<b>R - 200</b>	200 ± 10%	2500	250	60	15
<b>R - 210</b>	210 ± 10%	2800	250	60	15
<b>R - 220</b>	220 ± 10%	3400	300	60	15
<b>R - 230</b>	230 ± 10%	4100	300	60	15
<b>R - 240</b>	240 ± 10%	4500	300	60	15

Zapraszamy do współpracy:

**IZOMAT**

izolacje Termiczne

IZOMAT Andrzej Mickiewicz

POLSKA, 89-300 Wyrzysk,

ul. Staszica 14 (biuro handlowe)

ul. Przemysłowa 5 (produkcja, magazyn)

NIP: PL 7641742638, REGON: 570106620

Tel.: 67 2862789, mob: 695643483, Fax: 67 2867274

E-mail: [biuro@izomat.net](mailto:biuro@izomat.net), E-mail: [andrzej.mickiewicz@gmail.com](mailto:andrzej.mickiewicz@gmail.com), <http://www.izomat.net>