

Q-TAPE - XPS



XPS- polistyren ekstrudowany

twarda pianka bez freonów, ze specjalnym klejem, powierzchnia zabezpieczona papierem silikonowym

Extrudowany Polistyren XPS

- Ognioodporność: Klasa E
- Współczynnik przewodności cieplnej = 0,039 W/(m·K)
- XPS – EN13164 – T1 CS(10/Y)200 –
- WL(T)1,5 – WD(V)5 – MU150

Format: 3000x1000

Grubość	mm	18	20	21	22	23	24	26	30	40
Wartość U	W/m ² K	1,42	1,31	1,26	1,22	1,18	1,14	1,07	0,95	0,75
Nacisk	Kg/m ²	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1

IZOMAT

Izolacje Termiczne

IZOMAT Andrzej Mickiewicz
POLSKA, 89-300 Wyrzysk,
ul. Staszica 14 // ul. Leśna 28 (biuro handlowe)
NIP: PL 7641742638, REGON: 570106620
Tel.: 67 2867274, mob: 695643483, Fax: 67 3482774
E-mail: biuro@izomat.net // E-mail: andrzej.mickiewicz@gmail.com,
<http://www.izomat.net> // <http://www.izomat.polfirms.pl>