

Tolerancja wymiarowa płyt sztywnej pianki poliuretanowej PUR

Poz.	Właściwości wg PN-EN 13165:2010	Wymagania, deklarowana klasa lub poziom	Metody badań
1.	Gęstość pozorna, kg/m ³ · pianka S-35 · pianka S-37 · pianka S-42 · pianka S-63 · pianka S-105	35 ± 2 37 ± 2 42 ± 3 63 ± 3 105 ± 5	PN-EN 1602:1999
2.	Tolerancja długości i szerokości, mm · < 1000 mm · od 1000 do 2000 mm · od 2000 do 4000 mm · > 4000 mm	± 5 ± 7,5 ± 10 ± 15	PN-EN 822:1998
3.	Klasy tolerancji grubości płyt i bloków · grubość < 50 mm · grubość od 50 do 75 · grubość > 75 mm	Klasa T2: Klasa T3: ± 2 ± 1,5 ± 3 ± 1,5 +5, -2 ± 1,5	PN-EN 823:1998
4.	Prostokątność, mm/m	≤ 6	PN-EN 824:1998

Zapraszamy do współpracy:

IZOMAT

Izolacje Termiczne

IZOMAT Andrzej Mickiewicz
 POLSKA, 89-300 Wyrzysk,
 ul. Staszica 14 (biuro handlowe)
 ul. Przemysłowa 5 (produkcja, magazyn)
 NIP: PL 7641742638, REGON: 570106620
 Tel.: 67 2862789, mob: 695643483, Fax: 67 2867274
 E-mail: biuro@izomat.net, E-mail: andrzej.mickiewicz@gmail.com, <http://www.izomat.net>